

<b>KALDEWEI / EMAILREPARATIESET GEBRUIKSAANWIJZING</b>
--

- Het te repareren oppervlak moet proper, droog en vetvrij zijn. Alle tekenen van roest dienen verwijderd te worden met een stalen borstel. (In geval van erge roest een roestverwijderaar gebruiken.)
- Het beschadigde gebied proper maken met een stofvrije doek en een olievrij onderhoudsproduct (aceton, etc....); laten drogen (verdampen) voor een aantal minuten.
- Meng de benodigde hoeveelheid vulstof (Spachtelmassa) met de uithardingscomponent (Härter) in een verhouding van 20:1. Gebruik de spatel om de pasta op het beschadigd oppervlak aan te brengen.
- Laat gedurende ongeveer 30 minuten drogen.
- Gebruik het schuurpapier om een glad egaal oppervlak te bekomen en maak het oppervlak nadien opnieuw proper en stofvrij
- Bereidt de emailspray door hem gedurende ongeveer 3 minuten hard te schudden. Test de spray en verzeker je ervan dat er een fijne mist uit het sproeikopje komt (de minimum temperatuur hierbij is 20°C).
- Gebruik de spray op het oppervlak en leg een fijne egale coating. Herhaal na ongeveer 1 minuut. Herhaal zo veel als nodig totdat de gewenste dekking bereikt is.
- Verwijder in geval van te dikke lagen en druppels deze met een schoonmaakproduct. Herhaal het sproeien nadat het oppervlak droog is.

**Opgelet:**

*Het behandelde oppervlak mag gedurende 4 dagen na reparatie niet in contact komen met water.*

**Onderhoudsvoorschriften :**

- Geen geconcentreerde of schurende onderhoudsproducten gebruiken
- Geen organische oplosmiddelen gebruiken.
- Geen desinfecterende producten gebruiken.